

PRODUKTINFORMATION

VULKOLLAN[®] 70 SHA GUMMIPLATTE

MERKMALE

Vulkollan[®] ist ein hochwertiges, funktionsstarkes Polyurethan.

Die Gummiplatte verfügt über ausgezeichnete Beständigkeit gegen mechanische Abnutzung und eine hohe Rückprallelastizität, selbst bei komplexen Situationen.

Vulkollan[®] hat einen niedrigen Druckverformungsrest und eine gute Beständigkeit gegen Reißfestigkeit, Mineralöle, Fette, Benzin und vielerlei erdölbasierte Produkte.

MATERIAL

- Polyurethan

BESTÄNDIGKEIT

- Öl: gut beständig
- Kraftstoff: gut beständig
- Abrieb: gut beständig

TECHNISCHE DATEN

Härte Shore A ISO 868	70 Shore A
Spannung bei 100 % Dehnung ISO 37	2,5 MPa
Spannung bei 300 % Dehnung ISO 37	4,0 MPa
Zugfestigkeit ISO 37	35 MPa
Bruchdehnung ISO 37	600 %

Reißfestigkeit ISO 34	18 kN/m
Rückprallelastizität ISO 4662	45 %
Abriebbeständigkeit ISO 4649	40 mm ³
Druckverformungsrest ISO 815 70 Stunden bei 23 °C 24 Stunden bei 70 °C	10 % 15 %